

คุณสมบัติ	SKD61 / W302	DAC-MAGIC / DAC3	SKD11
ประเภทงาน	งานร้อน (Hot Work) 🔗 +1	งานร้อนเกรดพรีเมียม	งานเย็น (Cold Work)
ความแข็งที่แนะนำ	48-54 HRC 🔗 +1	45-52 HRC	58-62 HRC
ความเหนียว	ปานกลาง (มาตรฐาน)	สูงมาก (ทนร้าวได้ดี)	ต่ำ (เปราะง่าย)
การใช้งานหลัก	แม่พิมพ์ทุก, Die Casting 🔗 +2	แม่พิมพ์ฉีดอลูมิเนียมความเร็วสูง	แม่พิมพ์ปั๊มตัด, งานเฉือน